

COMUS

Le concentré
de performance



ENDUR'SOL

TRAFIC DOMESTIQUE

- ✓ Haute résistance à l'usure et à l'abrasion
- ✓ Résiste aux pneus chauds
- ✓ Bonne résistance aux taches, entretien facile
- ✓ Application facile, bon rendu

DESCRIPTIF

Nom	ENDUR'SOL
Dénomination	Peinture de protection et décoration pour sols intérieurs et extérieurs abrités, trafic domestique
Phase	<input checked="" type="checkbox"/> SOLVANT <input type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR ET EXTERIEUR
Supports	Béton neuf ou revêtu d'anciennes peintures, anciennes peintures saines et adhérentes, bois Garages privatifs, caves, buanderies, escaliers intérieurs, balcons & terrasses, parties communes, seuils de porte, appuis de fenêtre
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Blanc cal - Gris ciment - Gris argent - Noir + Teinte Spe + Bases Deep & TR
Aspect	<input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input checked="" type="checkbox"/> SATIN
Conditionnements	0,75L-3L-10L
Hygiène et sécurité	<i>ATTENTION : Contient ACIDES GRAS, C18 INSATURÉ, DIMÈRES, PRODUITS DE RÉACTION AVEC N,N-DIMÉTHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET 1,3-PROPANEDIAMINE. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éliminer le contenu/récipient dans un centre agréé. Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com</i>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Directive Européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 600 g/l (2007) – 500g/l (2010)
COV en air intérieur (28j)	423g/L max
Densité à 20°C	1,17 +/-0,3
Viscosité à 25°C	4 poises / 25 cP en pot
Extrait sec en poids	62%
Extrait sec en volume	55%
Brillant spéculaire (à 60°)	75 GU
Liant	Alkyde uréthane
Solvant	Aliphatique

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches. Epaisseur minimale recommandée 200 microns		
Rendement	8 m ² /l		
Séchage 23°C	Hors poussière	1h	
	Sec au toucher	2h	
	Recouvrable	12h	
	Circulable	J+3 trafic léger/ J+5 trafic intense	
Dilution	Prêt à l'emploi		
Nettoyage du matériel	Renov Bross ou Diluant Synthétique		

CONSEILS D'APPLICATION

Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse) selon les qualités requises du DTU 59.3 (chapitre 3). Le support doit être exempt de taches, graisses, huiles... Homogénéiser le produit avant emploi.

Support	Test	Préparation	Finition	
ENROBE(1) ASPHALTE	Vérifier la propreté du support	Nettoyage au DEGRAISS'SOL ENDUR'SOL 1 couche diluée (5 à 10%)	ENDUR'SOL 1 à 2 couches	
BETON CIMENT MORTIER	Vérifier la porosité du support (test de la goutte d'eau) <i>Si l'absorption est :</i>	> 4mn (2)		Dérochage mécanique ou chimique au PREPAR'SOL (2) + SOLPRIM 1 couche
		entre 1 et 4 mn		Dépoussiérage
		< 1mn		Dépoussiérage SOLPRIM 1 couche
ANCIENNES PEINTURES	Test d'adhérence (quadrillage de la surface) <i>Si le % de décollement est :</i>	>10%		Retirer l'ancienne peinture, dépoussiérer SOLPRIM 1 couche
		<10%	Nettoyage au DEGRAISS'SOL	
BOIS NEUF* (sauf exotique)	L'humidité du support doit être < ou = à 4%	Ponçage + ENDUR'SOL 1 couche diluée (5 à 10%)		

(1) : Les enrobés à froid peuvent nécessiter plusieurs mois de séchage avant d'être peints. Faire un essai préalable.

(2) : Refaire le test de la goutte d'eau après dérochage et renouveler l'opération si nécessaire

* Sur bois exotiques ou tanniques, privilégier les teintes foncées ou ambrées (risque de jaunissement important) ou appliquer une couche d'Ancorprim'o.

RECOMMANDATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 12 et 30°C, et pas par temps de pluie.

Si l'intervalle entre deux couches excède 48 heures, procéder impérativement à un léger ponçage.

Consulter aussi notre « Guide de choix » sur www.solutions-comus.com

AUTRE

Point éclair:	38°C
Conservation	36 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet:	Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.