

TP-EJL 112

ESSENTIELS



POUR LA POSE
DE BANDES À
JOINTS ENTRE
LES PLAQUES
DE PLÂTRE
CARTONNÉES



Enduit 2 en 1 pour BANDES À JOINTS et LISSAGE



Excellent pouvoir collant
Ponçage facile
Prêt à peindre

Usage

Enduit en pâte pour la pose de bandes à joint entre les plaques de plâtre cartonnées.

Supports

TP-EBJ 112 adhère sur tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à épidermes cartonnés.

Finitions

Recouvrable par tous types d'enduits, de revêtements muraux et de peintures mates ou satinées.

Conditionnement

Seau de 4 kg.

Caractéristiques physiques et techniques

- TP-EBJ 112 : enduit intérieur en pâte à base de charges minérales et de liant.
- Classification (NFT 36-005) : Famille III classe 2.
 - Couleur : blanc.
 - White index : information à venir.
 - Mise en peinture : 12 à 24 heures.
 - Dureté shore : information à venir.

Préparation des fonds

Les supports seront préparés conformément aux DTU en vigueur.
Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

Conditionnement d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en oeuvre : appliquer à l'aide d'un couteau.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation : 1 an au sec dans son emballage d'origine fermé.

Recommandations et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer TP-EBJ 112 sur du polystyrène ni sur du papier peint ni en extérieur.
- Ne pas appliquer : à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 65%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Documents normatifs à consulter

- NFT 36-005 : classification des peintures, des vernis et des produits connexes.
- DTU 25.41 : ouvrages en plaques de parement en plâtre.

Hygiène et sécurité

Pas d'étiquetage de danger
FDS disponible sur www.quickfds.fr ou
www.toupretpro.com.

Mentions légales

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits TOUPRET, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.
Le produit doit être mis en oeuvre conformément aux règles de l'art.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Pâte

Intérieur

Codedit FT OV-TPEJL

TOUPRET S.A.
Une société du groupe TOUPRET
24 rue du 14 juillet
91813 Corbeil-Essonnes Cedex France

Tel : 33 (0)1 69 47 20 20
Fax : 33 (0)1 60 75 87 11
e-mail : toupret@toupret.fr
www.toupret.com



S.A. au capital de 8 000 000 €
RCS Evry B 964 201 859
TVA FR 17 964 201 859