



25 KG



## Ragréage fibré P3 forte épaisseur

- + Parfait tendu
- + Autolissant : grande facilité d'utilisation
- + Utilisable pour le neuf ou la rénovation
- + Recouvrable par un carrelage ou une moquette après 3 heures environ
- + Jusqu'à 30 mm d'épaisseur

## DOMAINE D'UTILISATION

- pour le ragréage et le lissage des sols intérieurs, avant la pose d'un revêtement de sol dans les locaux à sollicitations faibles (P2) ou moyennes (P3) sur supports neufs ou anciens

## SUPPORTS

- chape ciment\*, dalle béton\*, éléments en béton préfabriqués\*
- chape anhydrite\*
- anciennes chapes ou dalles présentant des résidus de colle vinyle\*
- anciennes chapes ou dalles mises à nu par rabotage ou grenailage\*
- ancien carrelage\*\*, dalle plastique rigide\*\*
- terre cuite poncée\*
- panneaux de bois\*\* (CTBX, CTBH, OSB), parquet à lames rigides\*\*
- plancher chauffant (eau chaude, réversible et PRE)

\* **Après primaire weberprim universel** ou **weberprim RP**

\*\* **Après primaire weberprim universel**

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

## ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- locaux classés au plus P3 : de 3 à 30 mm

## REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- **weberniv reno** est compatible avec les colles des revêtements associés cités ci-dessous :
  - carrelage, moquette, sols souples, parquet collé ou flottant, peinture de sol
- **weberniv reno** peut rester nu en pièces de services (caves, buanderies)

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur :
  - sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité
  - sols friables ou instables
  - sols industriels
  - anciens revêtements autres que ceux mentionnés au paragraphe Supports
  - sols extérieurs

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité, pour un emploi sûr de ce produit, sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

# weberniv reno (suite)

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps de repos avant étalement : 2 minutes
- durée pratique d'utilisation : 20 minutes
- temps ouvert d'autolissage : 20 minutes
- délai d'attente avant circulation piétonne : 2 à 3 heures
- temps de séchage avant collage d'un revêtement :
  - carrelage et moquette : 3 heures environ
  - sol souple : 6 heures environ
  - parquet : 24 heures environ
  - peinture de sol : 72 heures

*Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.*

## IDENTIFICATION

- composition : ciment, résine redispersable, sables siliceux, adjuvants spécifiques, fibres synthétiques
- densité de la poudre : 1,1
- granulométrie : jusqu'à 1,2 mm

## PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 13813
- classification selon NF EN 13813 : CT-C25-F5-RWA10
- adhérence sur béton : >1 MPa
- résistance en traction/flexion : >5 MPa
- résistance en compression : >25 MPa
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

*Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire.*

*Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.*

- classification : P3R

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier des Prescriptions Techniques concernés
- NF EN 13813

## RECOMMANDATIONS

- joints de dilatation ou de fractionnement : réaliser conformément aux CPT en vigueur

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres
- éliminer par grattage, ponçage ou rabotage toute trace de peinture, plâtre, laitance de béton, colle, cire ou vernis
- fixer les panneaux de bois pour éviter tout mouvement
- dépoussiérer par aspiration ou par balayage soigné
- réserver un joint périphérique de 5 mm environ qui sera ensuite calfeutré avec un matériau compressible, dans tous les cas sur support bois, et sur les autres supports lorsque l'épaisseur de l'enduit est  $\geq 10$  mm
- reboucher les trous éventuels avec **weberniv reno**. Attendre 3 heures environ avant recouvrement
- appliquer une couche de primaire **weberprim universel** non dilué ou **weberprim RP**
- laisser sécher le primaire (sec au toucher)

## CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant et ne le remettre en service que 48 heures après la fin des travaux)

## APPLICATION

3. pour les pompes à gâchage continu, contrôler le dosage en eau par un test d'étalement : 240 à 260 mm (kit d'étalement **weberfloor** Ø68, H35 mm). Ne jamais recourir à un excès d'eau
  - couler **weberniv reno** et régler l'épaisseur à l'aide de la lisseuse inox ou d'un râteau cranté
  - le passage du rouleau débulleur dans le produit frais est facultatif
2. avant la 1ère gâchée, faire passer dans les tuyaux un coulis de ciment pour les graisser
  - récupérer ce coulis de ciment en sortie de tuyau et le jeter hors du chantier

### Application mécanique

1. suivant le type de pompe à gâchage continu, régler l'arrivée d'eau en fonction du débit du produit gâché en sortie de tuyau (exemple pour un débit de pâte de 19 l/min, le réglage de l'arrivée d'eau devra être de 400 l/h)
2. ● **weberniv reno** est autolissant. Régler l'épaisseur avec une lisseuse en inox ou un râteau
- le passage du rouleau débulleur dans le produit frais est facultatif
- en cas d'application d'une 2ème couche, la réaliser dès que la 1ère a durci. Au-delà de 24 heures de délai entre les 2 couches, appliquer au préalable une couche de **weberprim RP**

### Application manuelle

1. ● gâcher **weberniv reno** à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min) à raison de
- 6 à 6,5 l d'eau par sac de 25 kg pendant au moins 1 minute pour obtenir une pâte fluide et homogène
- laisser reposer 2 minutes
- verser le ragréage gâché sur le sol
- faire une 1ère passe tirée à zéro pour remplir les pores du support

## INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : gris
- **Outillage** : kit étalonneur **weberfloor**, lisseuse inox, rouleau débulleur, brosse, pulvérisateur, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet
- **Accessoires** : pompe à gâchage continu
- **Rendement moyen** :
  - application manuelle : environ 100 m<sup>2</sup>/compagnon servi/jour
  - application mécanique : environ 250 m<sup>2</sup> compagnon servi/

*Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.*