

Enduit de lissage en pâte FLEXELL

ENDUIT EN PÂTE

APPLICATION MANUELLE



APPLICATION INTÉRIEURE



DONNÉES TECHNIQUES



CONSUMMATION TYPE
0,4 à 0,6 kg/m² selon
planimétrie du support.



MASSE VOLUMIQUE
1,7 +/- 0,1 kg/l



ES
Extrait sec massique : 75%



CONDITIONS D'APPLICATION
+5°C à +35°C.
Hygrométrie maximum
70% H.R.



PH
8 +/- 1



LAVAGE DES OUTILS
À l'eau



SÉCHAGE
12 h en moyenne selon
épaisseur d'application,
température, ventilation,
hygrométrie et type de support.
Ponçage et recouvrement : après
séchage complet.



ÉPAISSEURS CONSEILLÉES
Épaisseur mini : 0,2 mm
Épaisseur maxi : 2 mm

DESCRIPTION

L'enduit de lissage en pâte FLEXELL est un enduit très fin de couleur blanche prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Facilité d'emploi.
- Excellente adhérence.
- Très bon pouvoir glissant.
- Ponçage facile.

- Classement au feu : A2-s1, d0 selon la norme européenne EN 13501-1.
- Classification : famille III classe 2 selon la norme AFNOR NF T 36-005, conforme à la norme AFNOR NF T 30-608.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Conservation 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

- Teneur en COV : < 1 g/l.
- Classe Emission Air Intérieur :



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATION

- Enduit intérieur, murs et plafonds sur tous supports courants.
- Peut être utilisé sur un enduit plus grossier et avant mise en peinture pour des travaux de grandes qualités et très soignés.
- Aspect lisse après lissage et ponçage.

MODE D'EMPLOI

Supports :

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées.
- En finition sur tout support recouvert d'un enduit classique.

Préparation des supports :

- Les supports, travaux préparatoires, et conditions d'application seront conformes au DTU et normes en vigueur.

Conseils d'application :

- Appliquer manuellement à l'aide d'une spatule.
- Lisser à l'aide d'une lame de lissage de taille adaptée.
- Ponçage au grain 150 à 220.

Recommandation :

- Assurer une ventilation adéquate afin d'éliminer les excès d'humidité et accélérer le séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Voir FDS