

COLLE PÂTE SOL ET MUR - D2T

COLLES CARRELAGE EN PÂTE

Colle carrelage pâte améliorée, prêt à l'emploi



DESTINATIONS

Mur intérieur et extérieur / Sol intérieur

REVETEMENTS :

Pour tous carrelages standards jusqu'à 40 x 40 cm : (porosité > 0,5 % : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel *, pate de verre, pierre, terre cuite, dalles de pierres calcaires.

Poids maximal du carrelage : au mur : < 30 kg / m².

* effectuer des tests de non tachabilité.

SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre cartonné, panneaux de bois CTBH / CTBX / OSB3 *, dallage sur terre plein.

Sur supports anciens "rigides" :

- au mur : carrelage poncé, béton cellulaire *

- au sol : ragréage P3.

Sur supports anciens "déformables" :

- au mur : peinture poncée.

- au sol : chape allégée.

* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

- Idéal sur ancien carrelage
- Résiste à l'eau et au gel.
- Maintien immédiat au mur.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

Sur ancien carrelage, surface polie ou peinture: poncer afin de faciliter l'adhérence.

Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles.

APPLICATION :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 minutes environ * pour poser le carrelage.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carrelage : 30 minutes environ *

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

JOINTOIEMENT ET OUVERTURE A LA MARCHE :

au mur : après 24h00 *

au sol : après 48h00 *.

* Dans le cas de fond bloqué (ancien carrelage) : délais fortement rallongés (minimum 7 jours).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

* +23°C et 50% d'humidité

CONSOMMATION

Destination	Format des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatule dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20X20 à 40X40 cm	simple	VVV - 6X6X6	3 à 4 kg / m ²
		double	UUU - 6X6X6	4 à 5 kg / m ²
Sols intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20X20 à 40X40 cm	simple	UUU - 6X6X6	4 à 5 kg / m ²
		double	UUU - 9X9X9	6 à 7 kg / m ²
Murs extérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20X20 à 40X40 cm	double	VVV - 6X6X6	4 à 5 kg / m ²
		double	UUU - 6X6X6	6 à 7 kg / m ²
Sols extérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20X20 à 40X40 cm	double	UUU - 6X6X6	4 à 5 kg / m ²
		double	UUU - 9X9X9	6 à 7 kg / m ²

Simple ou double encollage :

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec une spatule dentelée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30112320	SEAU PLASTIQUE 3 kg	1	3549210024743
30112321	SEAU PLASTIQUE 8 kg	1	3549210024750
30112322	SEAU PLASTIQUE 25 kg	1	3549210024767

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis -

www.abc-colle.com

Pour plus de détails, consulter la

fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.