



SATURATEUR BOIS

Environnement



APPLICATION SUR BOIS NEUF - 2 COUCHES - SÉCHAGE RAPIDE



PROTÉGEONS L'ENVIRONNEMENT
Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle. Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

BESCHERMING VAN HET MILIEU
Materiaal goed uitwringen na gebruik. Goed afdrogen. Uitspoelen in een recipient met zeer weinig water. Dit water laten verdampen. Het restafval kan dan met het normale afval worden verwijderd. Verpakking goed sluiten na gebruik. Restanten niet in de riolen gieten.

Contient des produits biocides : contient : MÉLANGE DE 5-CHLORO-2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 3-IOO-2-PROPYNYL BUTYL CARBAMATE et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Ces substances peuvent produire une réaction allergique. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée. Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer en dessous de 12°C.

Bevat een biociden producten: bevat: MENGSEL VAN 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) en 3-IOO-2-PROPYNYLBUTYL CARBAMAAT en 1,2 BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende stortplaats. Boven het vriespunt bewaren. Niet aanbrengen onder 12°C.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 130 g/L. Ce produit contient max. 29 g/L de C.O.V.
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/I) : 130 g/L. Dit product bevat max. 29 g/L V.O.V.'s.

SATURATEUR BOIS

Ligne Qualité Environnement®

APPLICATION DIRECTE SUR BOIS EXOTIQUES NEUFS • HYDROPERLANT • ANTI-UV • NON FILMOGÈNE • NE S'ÉCAILLE PAS • ENTRETIEN FACILE

Imprégnation et protection des terrasses bois, caillébotis et planchers extérieurs. ANTI-GLISSANT : glissance testée selon NF EN 13036-4.

Pour toutes essences de bois : EXOTIQUES (ipé, teck, bangkirai, cumaru, etc.) RÉSINEUX (red cedar, mélèze, douglas, etc.) BOIS DE PAYS (acacia, chêne, etc.), y compris BOIS THERMOCHAUFFÉS.

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant l'emploi.
- Adhérence parfaite sur bois nu, sain, propre et sec, sans traces d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres protections. Si besoin, poncer ou décapier (utiliser les **Décapants Bâtiment 10° Blanchon Liquide** ou **Géifié**) et dépolir. Les boiseries anciennes, tachées, grisâtres, seront traitées avec le **Dégriseur Bois Blanchon**. Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide **Trait'Plus® MU Blanchon**. Sur bois contaminés gratter, nettoyer puis traiter le bois avec un produit de traitement adapté. Dégraisser les bois exotiques avec du **Diluant Syntilac® Blanchon**. Un léger égrenage (papier abrasif fin), à l'issue de la préparation, sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration. Ne pas utiliser de laine d'acier. Sur bois thermochauffés, pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.
- **Astuce Pro** : pour une protection encore plus durable, appliquer au préalable 1 couche de **Conditionneur® Anti-UV Blanchon**.
- Appliquer la 1^{re} couche dans le sens des fibres du bois, en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout). Laisser pénétrer 20 à 30 mn.
- Dès que le bois perd son aspect humide, appliquer la 2^e couche. Lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect, sans surbrillances ni coulures.
- **ENTRETIEN** : dès que la nuance du bois saturé s'éclaircit naturellement, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, dépoussiérer la surface et nettoyer avec le **Nettoyant Terrasses Blanchon**. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer de nouveau le **Saturateur Environnement** aux endroits délavés. Si besoin (entretien tardif), utiliser auparavant le **Dégriseur Bois**. Ne pas appliquer aux endroits où la couleur ne s'est pas éclaircie.

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche Technique du produit, disponible sur demande, sur www.blanchon.com ou grâce au QR code.

IMPORTANT : pour assurer une imprégnation optimale du bois par le **Saturateur Environnement**, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après la 2^e couche. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par une température supérieure à 28°C.



50 8^{ème} Rue
F-69800 SAINT-PIERRE
Tél. 04 72 99 06 06
www.blanchon.com



CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

Ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk - Made in France
EMB F73100



RECYCLÉRIJBAAR STAAL
AANR RECYCLABLE

SATURATEUR Milieu

WORDT RECHTSTREEKS AANGEBRACHT OP NIEUWE EXOTISCHE HOUTSOORTEN • WATERPALEND • U.V.-WEREND • VORMT GEEN FILM • SCHILFERT NIET AF • MAKKELIJK ONDERHOUD

Doordrenkt en beschermt houten terrassen, vlonders en buitenvloeren. GLIJDT NIET: slip getest volgens NF EN 13036-4.

Voor alle houtsoorten: EXOTISCH (ipé, teak, bankirai, cumaru, enz.) HARSHOUDEND (red cedar, lariks, douglas, enz.) INLANDS HOUT (acacia, eik, enz.) met inbegrip van THERMISCH GEROOKT HOUT.

- Gebruiksklaar : niet verdunnen. Goed schudden voor en tijdens het gebruik.
- Kleeft perfect op blank, gezond, schoon en droog hout, zonder sporen van oude lak, verf, olie of andere beschermingen. Indien nodig, afschuren of afbijten (met **Blanchon Afbijtmiddelen Gebouw 10° Vloeistof of Gel**) en afstoffen. De oude, bevelde of grau geworden lambriseringen worden met **Blanchon Houtontgrijzer** behandeld. Indien nodig preventief een, insecten- en schimmeldodend middel aanbrengen. Aangetast hout moet afgekrabd, gereinigd en daarna met het aangepaste product behandeld worden. Exotisch hout met **Blanchon Verdunner Syntilac®** ontvetten. Na de voorbereiding volgt een lichte ontkorreling (fijn schuurpapier) op alle oppervlakken, in het bijzonder op glad hout of op hout met een glad, glanzend oppervlak om de poriën te openen en ervoor te zorgen dat het product gemakkelijk indringt. Gebruik geen staalwol. Voor op thermisch gerookt hout een kleeftest uit op een onopvallende plek vooraleer u het hele oppervlak ermee bewerkt.
- **Tip van de Professional**: voor een nog langere bescherming, breng eerst een laag **Blanchon Anti-UV Conditioner** aan.
- De eerste laag in de richting van de houtvezels aanbrengen met speciale aandacht voor de nerven, verbindingen en uiteinden (hout van het kopeinde). 20 tot 30 minuten laten indringen.
- Zodra het hout zijn vochtig aspect verliest, de 2^e laag aanbrengen. Na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een heel mooi aspect zonder overmatige glans of druppels.
- **ONDERHOUD**: zodra de schakering van het verzadigde hout op een natuurlijke wijze lichter wordt onder invloed van weer en wind en van de ultraviolette straling moet u het oppervlak ontfossen en reinigen met **Blanchon Terrasreiniger**. Goed afspoelen en laten drogen. Opnieuw **Saturator Milieu** aanbrengen op de verkleurde plaatsen. Indien noodzakelijk (laattijdig onderhoud), vooraf **Houtontgrijzer** gebruiken. Niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet lichter is geworden.

Voor meer inlichtingen kan u de technische fiche van het product raadplegen die verkrijgbaar is op aanvraag, op www.blanchon.com of door QR Code.

BELANGRIJK: zorg ervoor dat het hout droog is (minimum 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans op regen is in de 24u na de tweede laag zodat **Saturator Milieu** optimaal in het hout kan binnendringen. Niet in volle zon aanbrengen, noch bij een temperatuur van meer dan 28°C.

ANTIGIFCENTRUM BRUSSEL / CENTRE ANTI-POISONS BRUXELLES - TEL: [00 32] 70 245 245

E/000/01-11



cyan magenta



jaune



noir

