DESTINATIONS

Pièces séches intérieures. Plâtre et plaque de plâtre cartonnées.

PERFORMANCES

Séchage rapide / Opacifiante / Bloque les fonds poreux

OUTILS

Brosse / Rouleau poils 12mm / Pistolet

RENDEMENT

8 à 10m²/L/couche

DILUTION

Prêt à l'emploi. Brosse : jusqu'à 10% d'eau si besoin

HORS POUSSIÈRE

30 min

SEC AU TOUCHER

1h

RECOUVRABLE

4h

NETTOYAGE OUTILS

Eau immédiatement après application

RÉSINE

Acrylique

COV (DIRECTIVE 2004/42/CE) VALEUR LIMITE UE

Cat II/Ag : 30g/L de COV
Contient au maximum 1 g/L de COV

Fiche technique disponible sur
www.solutions-comus.com

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

A005888 - 0321

Contient MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peuvent produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Fiche de données de sécurité disponible sur **www.quickfds.com**

Conditions d'application : le support doit être propre, sec et sain selon le DTU 59.1. Préparation du produit : bien mélanger avant emploi. Appliquer entre 12 et 25° et éviter les courants d'air.

* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FORMULATION & FABRICATION EN FRANCE

COMUS SAS
ZA des loges, 2 rue Henri Rol-Tanguy - 91180 Saint Germain Lès Arpajon
Tél : +33 (0)1 69 88 13 10