

TOITURE

COMUS spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose le TOITURE, la peinture décorative imperméable pour la rénovation des toitures. Élaborée par notre laboratoire, sa texture crémeuse permet une application facile et garantit un résultat esthétique et durable.

PEINTURE DÉCORATIVE ET IMPERMÉABLE	
DESTINATIONS	Ciment, tuiles béton(1), fibrociment, ardoises, mousse PU, fibrociment, supports métalliques ou P.V.C rigide et bitumineux neufs ou anciens, après travaux préparatoires.
ASPECT	Mat-velouté
PERFORMANCES	Limite l'encrassement des toitures/Parfaite stabilité de la teinte/ Ne pollue pas l'eau de pluie/Taux d'élasticité de 300%.
OUTILS	Brosse, rouleau, pistolet
RENDEMENT	8 à 10m ² /l/couche
DILUTION	Prêt à l'emploi
SEC AU TOUCHER	6 heures
RECOUVRABLE	12 heures
NETTOYAGE OUTILS	Eau
COV VALEUR LIMITE UE (2010) CONTIENT MAXIMUM	Catégorie II/Ai : 140 g/L (2010) 30 g/L de COV



Fiche technique disponible sur www.solutions-comus.com

COMUS

TOITURE



SUPPORTS MINÉRAUX

EXTÉRIEUR

±9m²/L

3L

PEINTURE DÉCORATIVE ET IMPERMÉABLE

Pour la rénovation et la décoration des toitures en pente

S'applique sans primaire



Haute résistance aux UV



Excellente souplesse



Protection fongicide

Condition d'application : Selon DTU 59.1 et 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur les supports solides, propres et secs, selon les qualités requises du DTU 59.3 (chapitre 3). Si l'intervalle entre deux couches excède le temps prescrit, procéder impérativement à un léger ponçage. Appliquer par temps sec et à des températures comprises entre 5 et 30°C. Se référer à la fiche technique pour nos conseils d'applications détaillés. Consulter également notre "guide de choix" sur www.solutions-comus.com.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Contient MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peuvent produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Cette peinture contient des produits biocides pour la protection algicide et fongique du film sec : Terbutryne, Pyrithione zincique et 2-octyl-2H-isothiazole-3-one.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com



COMUS

Le concentré de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com

