

Couverture

Étanchéité

# PRIMAIRE D'ACCROCHAGE SANS SOLVANT - 5 KG



**Pour la préparation des supports à la pose de :**

- Couverture bitumineuse en rouleau
- Membranes d'étanchéité bitumineuses soudables
- Membranes d'étanchéité bitumineuses collables ou autoadhésives

**Sans solvant Prêt à diluer Facile à appliquer**

**5 Kg = environ 12 m<sup>2</sup>\* Multi-supports**

\* Le rendement varie selon la dilution et la porosité du support.

## Caractéristiques techniques

- Émulsion bitumineuse aqueuse.
- Sans solvant.

## Précautions de stockage et d'usage

- Craint le gel lors du stockage et du séchage après application.
- À appliquer par temps sec, à température supérieure à 5 °C.
- Ne pas appliquer si risque de pluie ou de gel dans les heures suivant la pose.

## Mise en œuvre

- Diluer le primaire : un volume d'eau pour deux volumes de primaire. L'eau doit être ajoutée progressivement et mélangée lentement.
- Étaler le primaire dilué sur le support préalablement dégraissé et nettoyé, au pinceau, à la brosse ou au rouleau.
- Laisser sécher entre 8 et 12 h avant la pose du revêtement bitumineux.



12, rue de la Renaissance  
92184 Antony Cedex  
Tél. 01 40 96 36 43  
Fax. 01 40 96 36 02  
www.monarflex.fr

**Monarflex**  
faites-le facilement



25650 / 06/12 / EE1-29