10 kg 0,6m² ENVIRON

MORTIER DE SCELLEMENT POUR CARREAUX DE VERRE
Contient du ciment

DANGER

Danger
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Précaution
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P315 Consulter immédiatement un médecin.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets, conformément à la réglementation locale/nationale.

PRB S.A. Rue de la Tour - CS 10018 - 83130 LA MOTHE-ACHARD - FRANCE
Tél. : 02 51 88 55 55 - Fax : 02 51 88 55 11

qr132

MORTIER DE SCELLEMENT POUR CARREAUX DE VERRE

Mortier de scellement blanc à base de liants hydrauliques, sables et adjuvants spécifiques pour le montage et le jointoiement des briques de verre.

EMPLOI

QUALITÉS
- Pré-dosage en usine garantissant une qualité constante.
- Hydrofuge, évite la sensibilité à l'humidité et réduit les risques de moisissures.
- Adjuvanté, évite la fissuration et renforce la résistance aux sollicitations.
- Fer à joint et pinceau fournis pour une finition parfaite.

MATÉRIAUX ADMISSIBLES
- Briques de verre.

PRÉCAUTION D'EMPLOI
- Interdit lors de fortes pluies et en période de gel.
- Température comprise entre + 7° et + 30° C, pour effectuer la pose.

RECOMMANDATIONS
- Conservation à l'abri de l'humidité, 18 mois environ, dans son emballage d'origine fermé.
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau avant séchage.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION
- Les briques doivent être propres et dépoussiérées.

MÉLANGE
- Dans un récipient propre verser 1,4 à 1,6 litres environ d'eau claire et ajouter progressivement le poudre en agitant (sac de 10 kg complet) en agitant à l'aide d'un malaxeur électrique.
- Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeau (consistance semi-ferme).
- Le mélange peut être utilisé pendant 1h30 environ.

APPLICATION
- À l'aide d'une truelle, répartir uniformément une couche de mortier sur la tranche du carreaux, placer la tige de fer pour arrêter le montage et recouvrir d'une deuxième couche de mortier.
- Placer le nouveau carreau de verre.
- Enlever au fur et à mesure le surplus de mortier.
- Laisser au fer à joint.
- Laisser légèrement sécher le mortier avant de faire la finition du joint (nettoyage avec une éponge humidifiée pour obtenir un aspect rustique).
- Finition possible au pinceau.

CONSOMMATION
- Environ 15 kg au m² (joint apparent de 7 mm).

A

Une gamme complète de produits
Service consommateurs
Rue de la Tour - CS 10018 - 83 130 La Mothe-Achard

A+ BASC

PRODUCTION QUALITÉ

POUR CARREAUX DE VERRE

10 kg 0,6m² ENVIRON

MORTIER DE SCELLEMENT POUR CARREAUX DE VERRE

3 535275 465331

MORTIER DE SCELLEMENT POUR CARREAUX DE VERRE

POUDRE

IDEAL POUR
LE MONTAGE ET LE JOINTOIEMENT DES BRIQUES DE VERRE
10 kg 0,6m² ENVIRON

MORTIER DE SCELLEMENT