

BONDEX

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS FINITION BOIS HUILÉS

- HYDROFUGE
- ANTI-UV
- ACTION ANTI-DESSECHEMENT
- TOUS TYPES DE BOIS
- SECHAGE RAPIDE



NOURRIT
ET
IMPRÈGNE
EN
PROFONDEUR

12
M²/L

 1 Litre = env. 12 m²
par couche
(différent selon
l'essence du bois)

 Nettoyage des outils:
white spirit

 Temps de pénétration: 30
mn à 4 heures entre
chaque application
(Selon l'essence du bois)

 Hydrofuge: protège
des taches et de l'eau

 Microporeux:
ne s'écaille pas

 Anti-UV: empêche le
grisaillement et la
décoloration du bois

DEFINITION :

Le Saturateur BONDEX protège et nourrit toutes les essences de bois (feuillus, résineux, exotiques et autoclavés), idéal pour les bois exotiques. S'applique sur terrasses, caillebotis, barrières, claustras, bardages, pont de bateau... Garde l'aspect naturel du bois, évite le dessèchement, met en valeur le veinage et donne une belle finition huilée. Convient à l'extérieur et à l'intérieur. Il protège des taches et de l'humidité. Non glissant.

ASPECT : Mat. Non gras.

PREPARATION DES SURFACES :

Appliquer sur bois secs (< 18% d'humidité), propres, exempts de finition. Sur bois brut ou déjà huilé : égrener légèrement à l'abrasif puis dépeussier. Sur bois verni, lasuré ou très encrassé : poncer et/ou décaper le bois puis dépeussier. Ne pas utiliser de laine d'acier avant d'appliquer le saturateur. Sur bois grisailé : appliquer le Dégriseur BONDEX. Pour éviter toute attaque d'insectes, champignons, appliquer le traitement Xylophène Bois extérieurs avant le Saturateur BONDEX.

APPLICATION :

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi. A l'aide d'un pinceau, étendre le Saturateur BONDEX de façon régulière sur la surface à protéger. Recommencer 3 à 4 fois l'opération (jusqu'à refus du bois) en laissant pénétrer le saturateur de 30 mn à 4 heures entre les couches. Après la dernière couche, laisser sécher entre 3 et 4 heures, puis essuyer les surplus de produits éventuels à l'aide d'un chiffon.

ENTRETIEN :

Une application d'entretien annuelle est recommandée pour conserver une finition « bois huilés » et éviter le dessèchement dû aux intempéries.

En cas de grisaillement accidentel du bois, utiliser au préalable le Dégriseur BONDEX.

OUTILS : Pinceau, brosse, rouleau, chiffon.

STOCKAGE :

Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

RECOMMANDATIONS :

Travailler à l'abri du soleil. Ne pas appliquer sur support chaud (< 35°C).

Ne pas appliquer le Saturateur BONDEX près d'une source de chaleur.

Ne pas conserver les chiffons imbibés de saturateur sans les avoir lavés à l'eau (risque d'auto combustion). Bien refermer l'emballage après utilisation.

CONSEILS BONDEX :

Selon les essences, le Saturateur BONDEX peut rehausser sensiblement la couleur des bois et en particulier sur les bois les plus anciens. Il est conseillé de réaliser un essai au préalable sur une petite surface non visible.

Pour plus d'information, consulter notre

Service Conseils :

BONDEX- TEL: 01.56.84.03.95 -
<http://www.bondex.fr>



ATTENTION

Liquide et vapeurs inflammables. Peut Provoquer somnolence et vertiges. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Contient du (de la) 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Attention : les chiffons imbibés de ce produit risquent de s'enflammer spontanément. Les passer sous l'eau après usage.

PPG

PPG Retail France
ZI, Route de Thennes
80110 Moreuil



FABRICATION
FRANÇAISE

5 L

COMPOSITION: 15913-1-D	D.T: 190,255-C	PRINT: CROWN
CUSTOMER: DYRUP FR	DATE: 2012/03/23	
MARK: BONDEX SARURATEUR, 5L		
DIMENSIONS: 535,7X266 mm		
COLOR: CYAN MAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 1675 AZUL P-282 MARRON DESBORDADO .D.T.190,255-C..COMP.:15913-1-D		
EMPRESAS GRÁFICAS COMPUTER TO PLATE - ESTUDIO CENTRAL		
Pol. Ugaldeguren II P.15 Nave 30 Zamudio (Bizkaia) 48170 / E-mail: produccion@graficasctp.es / Telf.: (+34) 94 447 41 00		