

DÉFINITION

Peinture blanche monocouche satinée spécialement formulée pour protéger et décorer les radiateurs et systèmes de chauffage neufs ou anciens. Elle résiste à des températures élevées, jusqu'à 120°C, en gardant sa teinte ou sa blancheur. La peinture RADIATEURS s'applique directement et facilement sans sous-couche sur radiateur fonte, convecteur acier et tuyau cuivre. Sa formulation spéciale lui confère d'excellentes qualités anti-rouille. Elle peut recouvrir d'anciennes peintures et être recouverte par toutes autres finitions. Cette peinture peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant.



Conçu et fabriqué en France par :
DURIEU SA
2 bis rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
www.targol.fr

Made in France
Emb. 59349



SÉCURITÉ

Contient ACIDE GRAS EN C18, INSATURÉ, DIMÈRE, PRODUIT DE RÉACTION AVEC LE N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET LE 1,3-PROPANEDIAMINE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite pour ce produit (Cat A/i) : 500 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 350g/l de COV.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

TARGOL

PEINTURE

RADIATEURS DÉCORATION ET PROTECTION

- ACCROCHAGE DIRECT SANS SOUS-COUCHE
- RÉSISTE JUSQU'À 120°C
- ANTIROUILLE
- TENUE JUSQU'À 5 ANS**

BLANC
SATIN



UTILISATION

1. La préparation

- S'applique sur supports propres, secs, dégraissés et froids.
- Les supports seront préalablement nettoyés avec un détergent puissant ou une lessive alcaline de bricolage. Dépolir le fond avec un tampon abrasif, une éponge grattante ou un papier abrasif très fin (grain 320 à 500).
- Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage.

2. L'application

- La peinture RADIATEURS s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Outils : pinceau, rouleau laqueur ou pistolet professionnel.
- Séchage rapide : sec au toucher : 8 heures
2^{ème} couche : après 24 heures
- Nettoyage des outils : White Spirit.

CONSEILS :

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- La remise en température devra être effectuée 48 heures après avec une montée en température progressive pour une finition et une protection optimum (la mise en température brutale du support peut engendrer le jaunissement et l'écaillage de la peinture).
- Respecter les temps de séchage entre les couches. Au-delà de 24 heures, poncer légèrement avant nouvelle application.
- Éliminer les rouilles avec notre destructeur de rouille et appliquer notre primaire anti-rouille.
- Dégraisser les métaux à l'aide d'un solvant. La fonte brute demande un dégraissage particulièrement soigné.
- Sur anciennes peintures, s'assurer de la compatibilité et dépolir légèrement.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Bien aérer la pièce après application.

