


FR IMPRESSION UNIVERSELLE ET MASQUANTE EN PHASE AQUEUSE


Bulls Eye 1-2-3 est un primaire universel en phase aqueuse qui combine le séchage rapide avec un excellent pouvoir masquant. **1-2-3** est recouvrable par toutes les finitions courantes du bâtiment. **Impression : 1-2-3** est recommandé pour tous types de surfaces en intérieur & extérieur telles que bois, cloison sèche, enduit projeté, plâtre et maçonnerie, béton et stuc, brique, portes bois et métalliques, clin et panneaux, aluminium et acier galvanisé et PVC. **1-2-3** fixe et bloque les surfaces poreuses. Evitez les embus. **Pouvoir masquant : 1-2-3** opacifie la plupart des taches comme les marques de crayon gras, les graffitis, les taches de graisse, encre, asphalte, taches légères de rouille et empêche la migration vers la couche de finition du tanin de certains bois (Chêne, Cèdre, Séquoia). Les essences de bois très poreuses telles que le Cèdre et le Redwood peuvent nécessiter 24 h de séchage avant application de la couche de finition. 2 couches de **1-2-3** sont parfois nécessaires. **Accrochage : 1-2-3** offre une exceptionnelle adhérence sur surfaces fermées: peintures brillantes et vernis, PVC, mélaminé brillant, aluminium, acier galvanisé, céramique et carrelage sans ponçage. **1-2-3** contient des liants qui fixent les fonds farinants. **Préparation de surface :** Les surfaces doivent être propres, sèches, cohérentes sans poussières, saletés, graisse, huile, cire, moisissures, résidus de colle à papier. Eliminer les anciennes peintures non adhérentes. Eliminer la rouille par grattage/brossage métallique. Nettoyer les taches les plus importantes. Recouvrir les nœuds du bois avec le primaire **B-I-N**. **Application : 1-2-3** s'applique à la brosse, rouleau ou pistolet airless (bien suivre les instructions du fabricant d'équipement). Appliquer à une température ambiante entre 10 °C et 32 °C avec une humidité relative inférieure à 85%. **Mise à la teinte :** 2% de colorant universel maximum par litre. **Rendement :** 9 à 12m²/L selon méthode d'application et état du support. **Séchage :** 30 minutes au toucher, recouvrable en 1 heure. La polymérisation complète est obtenue en 7 jours. **Nettoyage :** A l'eau savonneuse tiède. **Limites d'emploi : 1-2-3** n'est pas recommandé pour application sur les sols ou toutes surfaces horizontales pouvant faire l'objet d'une immersion ou d'un contact prolongé avec l'eau. **Consulter la notice technique (www.zinssereurope.eu). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».



850.FR.1



Primaire multi-usages
en phase aqueuse

Intérieur/Extérieur

Très opacifiant/
Masque les tachesAdhère sur toutes surfaces
sans ponçageRecouvrable par
toutes peinturesNettoyage des outils
à l'eau

Blanc/Base P

Bulls Eye 1-2-3

INTERIEUR / EXTERIEUR

PRIMAIRE MASQUANT

IMPRESSION UNIVERSELLE



Sec en 30 minutes

Recouvrable en 1 heure



Zinsser Bulls-Eye 1-2-3®

Contient : 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-acetyl-2H-isothiazole-3-one et Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3-1)



FR Attention Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. COV du produit prêt à l'emploi : 11A/g. Impressions. Valeurs limites de l'UE : 30g/l (2010.) Ce produit contient un maximum de 30 g/l de COV.



Manufactured under license in Belgium by
Rust-Oleum Europe - N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium
T: +32 (0)13 460 200 - info@zinssereurope.eu
www.zinssereurope.eu

UFI : MSF1-W0EM-P005-D7P7

• RUST-OLEUM brand

IL e