

Sur surfaces neuves, utiliser de préférence du RUSTOL-PRIMER\* (aspect peinture), du RUSTOL C.I.P.\* ou du RUSTOL-DECO\*.

- Pour addition aux peintures à l'eau (vinyliques, acryliques...), utiliser OWATROL® E-B\* ou FLOETROL®\* : il favorise l'application de votre peinture, renforce son accrochage et réduit ainsi les risques d'écaillage.
- Conservation : après utilisation essuyer le goulot et le bouchon. Ne pas replier le goulot télescopique pour ne pas le fragiliser. Toujours reconditionner en emballage plus petit étiqueté.

## MODE D'EMPLOI

### ANTIROUILLE PÉNÉTRANT

- Vérifier que la surface est sèche et exempte de taches grasses.
- Dégraisser si nécessaire avec un solvant non oxydant (White-Spirit).
- Éliminer par un simple brossage les "écailles" de rouille ou de peintures anciennes instables.
- Appliquer directement sur le support 1 à 2 couches de RUSTOL-OWATROL® pur à 24 heures d'intervalle.

Notre démarche d'entreprise responsable passe naturellement par la mise en place de mesures contribuant à la sauvegarde de la planète à travers ces 5 grandes thématiques :

- Élaboration de produits de moindre toxicité,
- Gestion et traitement des déchets produits,
- Utilisation d'emballages recyclables,
- Informations détaillées données aux utilisateurs,
- Encouragement des éco-gestes.

## ADDITIF POUR PEINTURES GRASSES, VERNIS, LASURES

- Procéder à un essai préalable de compatibilité en mélange avec un volume réduit de peinture, de vernis ou de lasure.
- En impression, additionner environ 50 % de RUSTOL-OWATROL® au primaire ou à la peinture.
- En couche intermédiaire de 20 à 25 % en volume.
- En finition ne pas dépasser 5 %.

## INCOMPATIBILITÉS

- Ne pas recouvrir le RUSTOL-OWATROL® par des produits à séchage rapide (bicomposants, bombes raccord, etc.). Utiliser dans ce cas le RUSTOL C.I.P.\*
- Ne pas additionner le RUSTOL-OWATROL® aux produits à séchage rapide ou à l'eau.

TOUJOURS FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE, LE MÉLANGE DOIT ÊTRE HOMOGENÈME.

\* Même fabricant



Demandez une notice technique à votre fournisseur.



± 18 m<sup>2</sup>/l

POUVOIR COUVRANT



MATÉRIEL D'APPLICATION



TEMPÉRATURE D'APPLICATION



12 H

SÉCHAGE



24-48 H

RECOUVRABLE



WHITE-SPIRIT  
NETTOYAGE DU MATÉRIEL

## SÉCURITÉ

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient max 489 g/l COV.



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :

**DURIEU S.A.**

2 bis, rue Charles de Gaulle

91070 Bondoufle - France

Tel. +33 (0)1 60 86 48 70

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

MADE IN FRANCE

Emb: 91086



ACIER RECYCLABLE



INFO +

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Article ref. 732

01/15

Arc 4

Face arrière