

Joint poudre FIN 1 à 6 mm

DESTINATION

Sol et mur intérieur

Revêtements

Tous types de carreaux : faïence, grès cérame, étiré ou porcelainé, terre cuite*, pâtes de verre, marbres*, pierres naturelles*

*faire un test de non tachabilité

Supports

Tous types de carrelages, piscines privatives.

Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports déformables : parquet, dalle semi-rigide, sol chauffant*

*utiliser le joint poudre souple et large
(plus d'informations sur notre fiche technique
www.abc-coller.com)

OUTILS



AVANTAGES

- Joint fin aspect lisse
- Sécurité et confort de pose : coloris constants et uniformes
- Hydrofugé, anti-salissures
- Ne raye pas la faïence
- Jointoiment des faïences, des marbres, des pierres naturelles, des grès cérames
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Attendre la fin de prise du mortier de pose avant de débiter le jointoiment. S'assurer que l'emplacement des joints est sec et exempt de mortier-colle, d'adhésif ou de ciment, afin d'obtenir une bonne adhérence et une couleur de joint uniforme. Si nécessaire, nettoyer par grattage puis éliminer la poussière par aspiration.

MISE EN ŒUVRE



Mélange

Verser dans un seau propre de l'eau claire selon taux de gâchage. Introduire la poudre dans l'eau et mélanger avec un malaxeur électrique équipé d'un fouet adapté jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène.

Laisser reposer quelques minutes puis remélanger avant l'application.

Temps d'utilisation du mélange :
2h environ*



Application du joint

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec un platoir à joint. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit. Après 10min* sur faïence et 30min* sur grès cérame, poser un doigt sur le joint, retirer celui-ci et vérifier que le produit ne colle pas au doigt. Si le produit reste collé, répéter l'opération toutes les 5min*. **Délai du durcissement complet :** 12h environ*.



Lissage des joints / Nettoyage

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint.

Après 2h environ*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

Séchage complet et ouverture à la marche : 24h après* puis nettoyer le joint à l'eau claire.

*A=20°C et 50% d'humidité.

CONSOMMATION JOINT

Dimension des carreaux	10 x 10cm	30 x 30cm	60 x 60cm
Largeur du joint 2 mm	0,5 kg / m ²	0,25 kg / m ²	0,15 kg / m ²
Largeur du joint 6 mm	1,45 kg / m ²	0,7 kg / m ²	0,5 kg / m ²

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Température d'utilisation +5 à +30°C sur des surfaces à l'abri du soleil, des intempéries et du gel. Respecter les taux de dilution recommandés. Afin d'obtenir une couleur homogène, prendre des produits issus de la même date de fabrication. Vérifier que le mortier-colle est suffisamment dur avant le jointoiment.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

JOINT POUDRE FIN 1 à 6 mm

Bestik SA
253, av. du Président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis
TÉL. : 01 55 99 92 01



DANGER

CONTIENT DU CIMENT PORTLAND,

Provoque une irritation cutanée

Provoque des lésions oculaires graves

Peut irriter les voies respiratoires

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette,

Tenir hors de portée des enfants, Garder sous clé.

Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

rinçer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.