



LASURE BIOSOURCÉE

"L'Artisan"



Les fabuleux avantages

- 🦉 Tenue longue durée dans le temps : testée en vieillissement accéléré selon norme NF EN 927-6 2000H
- 🦉 Résistance UV et intempéries : testée en conditions climatiques extrêmes lors du développement produit. Technologie alkyde-uréthane et film sec en réseau tridimensionnel pour une plus haute résistance et souplesse pour accompagner les mouvements du bois.
- 🦉 Facilité d'application : qualité d'air intérieur A+ cette lasure extérieure peut s'appliquer en intérieur.
- 🦉 Facilité d'entretien : ne s'écaille pas, ne pèle pas, il suffit d'un léger égrenage avant d'appliquer une couche de rappel quand la lasure commence à fariner.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENDEMENT L/COUCHE
± 12-16 M²

SEC AU TOUCHER
± 1 H

RECOUVRABLE
± 4 H

OUTILS :
BROSSE, PINCEAU

Contient un biocide pour la protection de surface du film. Matières premières non issues de l'agriculture biologique.

UTILISATION

Bardage, poutre, boiseries, abri de jardin, portail, clôture, balcon (hors sol), balustrade, volet. Possible d'appliquer en intérieur.

FINITION ET TEINTE

Teinte : chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, gris clair, gris anthracite, crème.

Comme le produit est formulé à base d'huiles naturelles, les teintes ont tendance à légèrement jaunir avec le temps. Utilisez un même numéro de lot pour les chantiers.

CONDITIONNEMENT

1L, 2,5L

RENDEMENT

Env 12 à 16m²/L par couche

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

DILUTION

Ne pas diluer - produit prêt à l'emploi.

APPLICATION

Brosse, pinceau.

PRÉPARATION DES FONDS

Préparation des fonds : sur bois brut, sec, sain et propre.

Sur ancienne lasure poncez et dépoussiérez de manière à enlever toutes les parties non adhérentes.

Sur des essences de bois exotiques ou hors du commun (red cedar, iroko...), appliquez au préalable une couche de **PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER®**, puis 2 couches de **LASURE BIOSOURCÉE "L'Artisan" 1919 BY MAULER.**





CONSEIL DU FABRICANT

Pour protéger votre bois contre les agressions des nuisibles du bois (insectes et champignons), appliquez une couche de **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE 1919 BY MAULER**.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : **1 H.**

Recouvrable : **4 H** environ.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi, contient un produit biocide (IPBC) pour la protection en surface du film sec.

LIANTS

Emulsions de résines alkydes uréthanes biosourcées.

Matières premières non issues de l'agriculture biologique.

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/ CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 36%.

DENSITÉ (À 20°C)

1,03 à 1,05 selon les teintes.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I classe 4a.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement.

PROTECTION DE LA NATURE

Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.



CHÊNE CLAIR



CHÊNE MOYEN



CHÊNE FONCÉ



GRIS CLAIR



GRIS ANTHRACITE



CRÈME

Fabriqué par : Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • contact@1919bymauler.com • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



[www.mauler.fr/
1919-by-mauler/
fiche-technique/
lasure-biosourcee-l-artisan.pdf](http://www.mauler.fr/1919-by-mauler/fiche-technique/lasure-biosourcee-l-artisan.pdf)