

COMUS

STYRECRYL

DESTINATION : Peinture de ravalement de façade en phase aqueuse conçue et testée en milieu marin pour résister à des conditions climatiques difficiles.
Extérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : La formulation de STYRECRYL ainsi que sa protection algicide et fongicide du film lui permettent de résister au verdissement et de garder sa grande blancheur durablement. Peinture de haute qualité, STYRECRYL est une peinture de choix pour le ravalement des façades du littoral, des régions à conditions climatiques défavorables, et par conséquent, des environnements classiques.

SUPPORTS : Maçonneries extérieures neuves ou anciennes : béton, enduit de ciment, mortier, briques, agglomérés, plâtres et la plupart des anciennes peintures mates minérales ou organiques.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau laine longue, pistolet airless

ASPECT ET TEINTE: **Aspect :** Mat
Teintes usine : Blanc et ton pierre 755
Disponible en bases à teinter sur système COMUSLAB, 125 couleurs nuancier Spécial Façade.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b ₂
Densité à 20°C	1,54 +/- 0,05
Extrait sec en poids	63 +/- 3 %
Viscosité à 20°C	Thixotrope
Liant	Dispersion de résines acryliques
Solvant	Eau
Rendement	6 à 8 m ² /L/couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé stocké à moins de 30°C et à l'abri du gel

CONDITIONNEMENTS : 3L - 5 L - 15 L. (ton pierre uniquement en 5L/15L)

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

COMUS

STYRECRYL

CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS : En 2 couches
De 7 à 10 m²/L/couche

Air ambiant : 20°C / %HR : 60%

Sec au toucher : 2 à 3 h
Recouvrable : 6 à 12 h

DILUTION :

Prêt à l'emploi, si nécessaire 5% à 10% d'eau si le support est absorbant.
Nettoyage du matériel : à l'eau, immédiatement après application

CONSEILS

D'APPLICATION :

Si besoin, homogénéiser le produit avant emploi.
Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés.
Eliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.
Décontaminer si nécessaire avec notre nettoyant pour salissures vertes TRAITEMENT FONGICIDE (prêt à l'emploi ou concentré à diluer) et laver au nettoyeur haute pression.
Pour les fonds douteux, utiliser notre fixateur ACTIFIX.
Traiter les parties métalliques avec ANCORPRIM'O.
Refermer soigneusement après usage pour une bonne conservation.

Remarques :

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C, ni par temps de pluie ou de forte chaleur.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tél : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION OCTOBRE 2019
. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE