



**DESTINATION :** Colorants universels ultra-concentrés destinés à la coloration des peintures du bâtiment.  
**Intérieur - Extérieur**

**PROPRIETES ET AVANTAGES :** Formulés sans solvant et conformes à la réglementation COV, ils sont compatibles avec les peintures en phase aqueuse ou solvantées.  
Faciles d'utilisation et miscibles entre eux, ils permettent d'obtenir une infinité de teintes.

**TEINTES ET ASPECT :**  
**Aspect :** Ne modifient pas l'aspect de la peinture (mate, satiné ou brillante)  
**Coloris :** 11 teintes : Oxyde Jaune – Sienne Naturelle – Noir - Jaune d'Or  
Jaune Moyen – Rouge – Bleu Hélios – Ombre calcinée – Ombre Naturelle  
Oxyde Rouge – Vert.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Densité à 20°C	1,6 +/- 0,6 selon les teintes
Directive européenne COV 2004/42	Produit hors champs d'application de la directive
Viscosité à 20°C	Pâteux
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

**CONDITIONNEMENTS :** 30ml - 250 ml

**HYGIENE ET SECURITE :** Fiche de Données de Sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**CONSEILS D'UTILISATION :** Homogénéiser soigneusement le produit avant emploi.  
Pré-mélanger la dose désirée dans une petite quantité de peinture à teinter pour une bonne dispersion de la couleur. Incorporer ensuite cette base au reste de la peinture et mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une teinte homogène.

**Observations :** Ne pas dépasser 10 % de colorant par rapport au volume de peinture (se reporter à la notice technique de la peinture). Les teintes oxyde présentent une meilleure résistance au UV et aux intempéries que les teintes vives.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS SAS, pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS 2 rue Henri Rol Tanguy – 91180 St Germain Lès Arpajon Tél : 01 69 88 13 10 - [www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com)

EDITION FEVRIER 2017. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE